

Produktdatenblatt

EMAILLIT[®] BV-express

Seite 1 von 2

Vertreiber	VEDAG GmbH mit Produktionsstätte in: Zertifizierung der VEDAG GmbH:	Geisfelder Straße 85 -91, D-96050 Bamberg nach DIN EN ISO 9001 seit 1995
Produkt	EMAILLIT[®] BV-express ist ein schnell trocknender, kalt verarbeitbarer, hochwertiger lösemittelhaltiger Kaltbitumen-Voranstrich entsprechend und DIN 18531-2, DIN 18532-1, DIN 18533-2, DIN 18534-2, DIN 18535-1. Er wird aus ausgewählten Bitumensorten und einem organischen Lösemittel hergestellt und ist bei optimaler Haftung schnell trocknend.	
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none">• sehr schnell trocknend (ca. 10 Minuten in Abhängigkeit von Temperatur und Witterung)• sehr gute Haftung auf allen bauüblichen Untergründen• hoher Deckungsgrad, geringer Verbrauch• streich- und rollfähig	
Anwendungsbereich	EMAILLIT[®] BV-express wird in VEDAG-Abdichtungslösungen gemäß DIN 18531, DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535 oder den „Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen, abc der Bitumenbahnen“ des vdd e.V. als Haftgrund für heiß- oder kaltverarbeitbare Verklebungen bei Dachschichtenaufbauten und Bauwerksabdichtungen in Neubau und Sanierung eingesetzt.	
Verarbeitung	Der Untergrund muss fest, sauber, frostfrei und oberflächentrocken sein. Öle und Fette sowie lose Bestandteile sind zu entfernen. Fehlstellen müssen ausgebessert werden. Geputzte Flächen wegen besserer Haftung nicht glätten, sondern abreiben. EMAILLIT[®] BV-express ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren. Er wird auf die Bauwerksfläche voll- oder teilflächig mit der Bürste oder der Malerrolle aufgebracht. Das Aufbringen der Folgeschichten darf erst nach vollständiger Durchtrocknung des Voranstrichs erfolgen. Nach Gebrauch sind angebrochene Gebinde sorgfältig zu schließen.	
Hinweise zur Verarbeitung	Die Verarbeitung darf nur im Freien erfolgen. Die Vorgaben der BG Bau, Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, für den Umgang mit lösemittelhaltigen Anstrichen sind einzuhalten, insbesondere sind Maßnahmen gegen Explosions- und/oder Brandgefahr notwendig.	
Lagerungshinweise	EMAILLIT[®] BV-express ist kühl, trocken und feuersicher zu lagern. In einwandfreiem Gebinde originalverschlossen mindestens 12 Monate haltbar.	

Produktdatenblatt

EMAILLIT[®] BV-express

Seite 2 von 2

Entsorgungshinweis **Interseroh-Nr. 31856.** Für Recycling sind die Gebinde restlos zu entleeren und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise **Grenzwert VOC-Verordnung 500 g / L**
max. Gehalt VOC / EMAILLIT[®] BV-express 475 g / L
GISCODE: BBP 70
Wassergefährdungsklasse 2
 Ein Sicherheitsdatenblatt steht unter www.vedag.de zur Verfügung.

Technische Daten

DIN 4 Viskosität bei 20 °C	13'' - 19''
Trockenzeit	sehr schnell trocknend, abhängig von der Auftragsmenge und den Witterungsverhältnissen; Richtzeit: ca. 10 Minuten bei 20° C
Verbrauch	0,2 bis 0,5 l/m ² Abhängig vom Untergrund zum Beispiel: Rauigkeit
Verarbeitungstemperatur	> 5 °C
Lieferform	Gebinde á 20 Liter
<small>Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und können Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt. Im Übrigen gelten unsere jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen Inland. ti-emaillit_bv_express_r006</small>	