

Produktdatenblatt

EMAILLIT[®] BV-schnell

Seite 1 von 2

Vertreiber	VEDAG GmbH mit Produktionsstätte in: Zertifizierung der VEDAG GmbH:	Geisfelder Straße 85 -91, D-96050 Bamberg nach DIN EN ISO 9001 seit 1995
Produkt	EMAILLIT[®] BV-schnell ist ein schnelltrocknender kaltverarbeitbarer hochwertiger lösemittelhaltiger Kaltbitumen-Voranstrich entsprechend DIN 18531-2, DIN 18532-1 DIN 18533-2, DIN 18534-2 und DIN 18535-1. Er wird aus ausgewählten Bitumensorten und speziellen Kohlenwasserstoffgemischen als Lösemittel hergestellt und ist dadurch schnelltrocknend.	
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none">• streich-, roll- und spritzfähig• schnelltrocknend	
Anwendungsbereich	EMAILLIT[®] BV-schnell wird in VEDAG Abdichtungslösungen gemäß DIN 18531, DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535 oder den „Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen, abc der Bitumenbahnen“ des vdd e.V. als Haftgrund für heiß- oder kaltverarbeitbare Verklebungen bei Dachschichtenaufbauten und Bauwerksabdichtungen in Neubau und Sanierung eingesetzt.	
Verarbeitung	Der Untergrund muss fest, sauber, frostfrei und oberflächentrocken sein. Öle und Fette sowie lose Bestandteile sind zu entfernen. Fehlstellen müssen ausgebessert werden. Geputzte Flächen wegen besserer Haftung nicht glätten, sondern abreiben. EMAILLIT[®] BV-schnell ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren. Er wird auf die Bauwerksfläche voll- oder teilflächig mit der Bürste, der Malerrolle oder durch Spritzen aufgebracht. Das Aufbringen der Folgeschichten darf erst nach vollständiger Durchrocknung des Voranstrichs erfolgen. Nach Gebrauch sind angebrochene Gebinde sorgfältig zu schließen.	
Hinweise zur Verarbeitung	Die Verarbeitung darf nur im Freien erfolgen. Die Vorgaben der BG Bau, Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, für den Umgang mit lösemittelhaltigen Anstrichen sind einzuhalten, insbesondere sind Maßnahmen gegen Explosions- und/oder Brandgefahr notwendig.	
Lagerungshinweise	EMAILLIT[®] BV-schnell ist kühl, trocken und feuersicher zu lagern. In einwandfreiem Gebinde originalverschlossen mindestens 12 Monate haltbar.	
Sicherheits- und Gefahrenhinweise	Grenzwert VOC-Verordnung 500 g / L max. Gehalt VOC / EMAILLIT[®] BV-schnell 495 g / L GISCODE: BBP 50	

Produktdatenblatt

EMAILLIT[®] BV-schnell

Wassergefährdungsklasse 2

Ein Sicherheitsdatenblatt steht unter www.vedag.de zur Verfügung.

Technische Daten

Viskosität STV 4 mm/25 °C	≤ 10 s
Trockenzeit	sehr schnell trocknend, abhängig von der Auftragsmenge und den Witterungsverhältnissen; Richtzeit: ca. 1,5 Stunden bei 20 °C / 60% relative Luftfeuchtigkeit
Verbrauch: Beton, Mauerwerk Metall	0,3 l/m ² 0,2 l/m ² Abhängig vom Untergrund beispielsweise Rauhigkeit
Lieferform	Gebinde á 28 / 10 Liter Spraydose 600 ml
<p>Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und können Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt. Im Übrigen gelten unsere jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen Inland.</p> <p style="text-align: right;">ti-emaillit_bv_schnell_r012</p>	